





## **ALBERA SETA**

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008  
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1  
Tds No : 2523

### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

**GÖRÜNÜM:** Özel mat, düz görünümlü

**KİMYASAL YAPISI:** Modifiye edilmiş stren akrilik esaslı,

**KATI MADDESİ** (ağırlıkça): % 65±5

**YOĞUNLUK** (g/cm<sup>3</sup>): 1,55 ±0,1

**VİSKOZİTE**(KU/25°C): 120 ± 10

**İNCELTİCİ VE ORANI:** Su ile hacimsel olarak %10 oranında.

**UYGULAMA KAT SAYISI:** 2 kat (yüzeğe baęlı olarak deęişebilir)

**UYGULAMA ARAÇLARI:** Fırça, rulo veya püskürtme sistemi

**KURUMA SÜRESİ** (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 1 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır. Tam silinebilir özelliğini kazanması için uygulama yapıldıktan sonra minimum 15 gün süre geçmelidir.

**SARFIYAT:** Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına baęlı olarak 1 litre ile tek katta 11-13 m<sup>2</sup>, çift katta 9-10 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

TSE 5808 ve TS EN 13300 standartlarına uygundur.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.