





## **ALBERA LİCRA**

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008  
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1  
Tds No : 2105

### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

**GÖRÜNÜM:** Yarı mat, düz.

**KİMYASAL YAPISI:** Saf akrilik reçine ve silikon esaslı.

**KATI MADDESİ** (ağırlıkça): % 50± 10

**YOĞUNLUK** (g/cm<sup>3</sup>): 1,20 ±0,1

**VİSKOZİTE**(KU/25°C): Su ile hacimsel olarak %10 oranında

**İNCELTİCİ VE ORANI:** Su ile hacimsel olarak %10 oranında

**UYGULAMA KAT SAYISI:** 2 kat (yüzeğe baęlı olarak deęişebilir).

**UYGULAMA ARAÇLARI:** Fırça, rulo veya püskürtme sistemi.

**KURUMA SÜRESİ** (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 1 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır.

**SARFIYAT:** Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına baęlı olarak 1 litre ile tek katta 6-9 m<sup>2</sup> , çift katta 4-6 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

TSE 7847 ve TS EN 1062-1 standartlarına uygundur.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.