

ALBERA PLATİNUM SU BAZLI AHŞAP&METAL BOYASI YARI MAT

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2012
Revizyon Tarihi : 01.01.2012-1
Tds No : 4015

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM: Dekoratif görünümlü

KİMYASAL YAPISI: Akrilik reçine esaslı, hibrit yapıda.

KATI MADDESİ (ağırlıkça): % 55-65

YOĞUNLUK (g/cm³): 1,20 ±0,1

VİSKOZİTE(KU/25°C): 115 ± 15

İNCELTİCİ VE ORANI: Su ile hacimsel olarak %5 oranında

UYGULAMA KAT SAYISI: 2 kat (yüzeğe bağılı olarak deęişebilir)

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo veya püskürtme yoluyla.

KURUMA SÜRESİ (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 2 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 6 saat, tam kuruma süresi 2-4 gündür. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır.

SARFIYAT: Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağılı olarak 1 litre ile tek katta 16-20 m², çift katta 12-15 m² alan boyanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.